BUILDING TRUST

水性丙烯酸共聚物基混凝土表面养护剂

Sika® Antisol®-201 A

使用说明

产品简介

Sika® Antisol®-201 A 是一种水性丙烯酸共聚物基树脂养护剂。

Sika® Antisol®-201 A 应用十分便捷，使用 Sika® Antisol®-201 A 后，在混凝土的表面会形成一层薄膜，防止水分蒸发导致的过早失水。

应用

Sika® Antisol®-201 A 喷涂到新浇筑完成的混凝土表面后，会形成一层薄膜防止过早失水，不影响混凝土的正常凝结及硬化。Sika® Antisol®-201 A 适用于各种混凝土表面进行养护，适用于后续的表面处理（如砂浆找平层、保护层、装饰层等）。

性能/优点

Sika® Antisol®-201 A 典型的特性如下：

- 减少塑性裂缝产生
- 降低收缩
- 减少粉尘
- 提高抗冻性
- 替代劳动密集型养护方法（洒水养护、苫盖草帘养护等）
- 不影响后续施工层与混凝土基层的粘结（传统养护方法后续施工层施工前需要清洗混凝土基层表面）
- 作用后与水接触不会发生再乳化（因此可适用于有水重复回流的部位）

产品参数

外观	**颜色**	乳白色液体
	包装	210 升桶装，20 升桶装，也可根据要求而定
贮存	**贮存条件和保质期**	在原装时，避免阳光直晒或冻结，保存在干燥条件下，使用有效期为6个月。
技术参数	**密度**	1.03±0.02kg/L
	类型	水性丙烯酸共聚物基混合物
	喷洒率	5.0~6.5m²/L（与现场风速、温湿度等条件有关）

使用说明

应用指导

注意事项

- Sika® Antisol®-201 A 使用前须搅拌均匀，；
- Sika® Antisol®-201 A 可以喷涂，刷涂或滚涂。当混凝土表面明水消失，收面完成后应尽快施涂表面养护剂(一般 0.5~2 小时，视环境条件而定)；
- 对于垂直表面，应在取下模板后立即使用；
- 施涂 Sika® Antisol®-201 A 后，2~3 小时内须防止雨淋；
- Sika® Antisol®-201 A 固化后为透明；
- 施工完成后应立即用水清洁所有工具和应用设备。硬化或固化的材料用机械去除；
- 不要在被污染的表面(含脱模剂、油渍、污渍等)使用 Sika® Antisol®-201 A，因为这会导致混凝土表面与后续施工层的粘结力降低。

安全指南

对于安全处理、贮藏及排放化学品的相关信息及建议，用户应参照包括物理、生态、有毒物及其他安全相关数据在内的最新材料安全数据册。

法律声明

西卡产品的适用范围和使用情报及劝告是根据本公司的最新技术和经验而制定，是以通常的条件及合适的保管、处理及合适的使用为前提，由于实际应用的原材料、配合比及使用条件的不同，因此这里所记载的情报、书面劝告及其它忠告并不保证产品性能和特殊情况的适用性，并不承担法律责任。必须尊重第三方的权利。请用户留意本公司最新的产品说明书。

西卡（中国）有限公司
江苏省苏州工业园区泾东路 28 号
邮编：215121
电话：+86 512 6273 2888

西卡(江苏)建筑材料有限公司
江苏省镇江市丹徒区辛丰工业园前进河北路 2 号
邮编：212142
电话：+86 511 8558 8199

西卡四川建筑材料有限公司
四川省成都市新津县邓双镇工业园区兴化 2 路 89 号
邮编：611430
电话：+86 28 8259 2000

BUILDING TRUST