新一砼®AEC-1

混凝土液体抗泛碱剂

产品描述

新一砼®AEC-1 是一种新型的高渗透低粘度乳液，其可内掺，用于湿法或干法浇筑混凝土，也可直接涂刷于混凝土、砖石及砌块表面。养护后能形成防水表面，抵抗水的侵蚀，抑制泛碱，维持原有外观。

产品特点

- 抑制藻类和苔藓生长；
- 保持原有外观、防止或者降低泛碱现象、提高色彩保持效果；
- 降低渗水性。

适用范围

表面涂刷：装饰石材和混凝土、石砌与砖砌结构、混凝土墙体；

内掺：人造石、混凝土砖、砌块、铺路砖、混凝土瓦片

使用方法

（1）内掺：

胶凝材料总量的 0.5~3%。与水混合后用于搅拌。可能会出现减水效果。但凝结时间和强度不受影响。浇筑后 24~36h 内应避免雨水接触，不可以水中养护，但是可以在高温或高湿度（非蒸汽）下进行养护。

（2）表面涂刷：

本产品建议用于新表面。可涂抹于无积水的新筑半干混凝土表面。适用于经研磨清洁过的旧表面，以获得干净、新鲜的表面。请清除所有油渍、油脂痕迹等，并用吸尘器清除所有灰尘和松散物质。若表面已清洗过，请在涂刷前使其完全干燥。

使用前将 AEC-1 搅拌均匀。将 AEC-1 直接涂刷于表面，分两层涂抹。第二层应在第一层表面干燥后立即进行。所有施工必须在一天内完成。施工后需对表面进行 24~36h 的保护，防止污染、交通开放或雨水侵入。可使用刷子、滚筒、喷雾、浸润或浸泡方式施工。低于 5℃时请勿使用。

产品参数

外观	白色液体
密度（25℃）	≈1.0 g/cm^3
PH	6.0~8.0

包装

1000kg IBC 桶。